

## MTM Kalkzementputz Trockenmörtel, einlagig und Standard

Die MTM Kalkzementputze KZP Standard und KZP einlagig sind mineralische Maschinenputze für den Innenbereich. Sie werden auf Mauerwerk entsprechend der DIN 1053, sowie auf Beton oder Porenbeton, unter Berücksichtigung der Untergrundvorbereitung, ein- oder zweilagig aufgebracht. Nach dem Filzen oder Abreiben ist die Oberfläche tapezier- und streichfertig. Die Putze enthalten Kalk, Zement und fein abgestimmte Sande. Beim MTM Kalkzementputz einlagig kommt neben den genannten Produkten noch ein Leichtzuschlag zum Einsatz, damit eine feine einlagige Oberflächenstruktur hergestellt werden kann.



### Eigenschaften:

- ✓ Mörtelgruppe P II; DIN V 18550 / Festigkeitsklasse CS II; DIN EN 998/-1
- ✓ gegen Schimmel, für Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit
- ✓ verschiedene Oberflächenstrukturen möglich
- ✓ der Putz ist auf den Innenbereich abgestimmt.

Weitere Informationen, sowie das Technische Datenblatt finden Sie auf [www.mtm-baustoffe.de/betonmoertel/kalkzementputz](http://www.mtm-baustoffe.de/betonmoertel/kalkzementputz)



Produkt	Artikel	Gebinde	VPE/Palette	Einheit	Ergiebigkeit*1	Verbrauch*1
Kalkzementputz einlagig	52	Sack	42	30 kg	2,1 m <sup>2</sup>	14,4 kg/m <sup>2</sup>
Kalkzementputz einlagig	52	Silo*2		1,0 t	69 m <sup>2</sup>	14,4 kg/m <sup>2</sup>
Kalkzementputz Standard	50	Sack	42	30 kg	1,9 m <sup>2</sup>	15,6 kg/m <sup>2</sup>
Kalkzementputz Standard	50	Silo*2		1,0 t	64 m <sup>2</sup>	15,6 kg/m <sup>2</sup>

\*1 Die Angaben gelten für eine Putzstärke von 10 mm und können je nach Untergrund variieren.

\*2 regional verfügbar